



# CHRYSO® Dem DS Oleo 51

## Agente sintético de desmoldeo diferido.

### DESCRIPCIÓN

**CHRYSO® Dem DS Oleo 51** es un agente de desmoldeo diferido listo para su empleo, formulado a partir de aceites sintéticos.

**CHRYSO® Dem DS Oleo 51** pulverizado en la superficie de un molde metálico, de madera o de plástico garantiza el perfecto desencofrado de todos los hormigones endurecidos.

**CHRYSO® Dem DS Oleo 51** crea una capa homogénea sobre la superficie del molde.

También mejora el aspecto del paramento y permitirá aplicar enlucidos o pinturas según las condiciones específicas para la aplicación de capas protectoras.

### Características

- ♦ Naturaleza : líquido
- ♦ Color: amarilento
- ♦ Punto de inflamación > 100° C
- ♦ Viscosidad a 20°C: 40±5 mm<sup>2</sup>/s (cst)

### Presentación

Contenedor 1000 lit., bidón 215 lit

### Conformidad

Conformidad al contenido en PCB en la legislación en vigor (Directivas del Consejo de Comunidades Europeas nº 85/467/CEE del 1 de octubre de 1985-J.O. de Comunidades Europeas L269 del 11 de octubre de 1985).

### APLICACIONES

#### Campos de Aplicación

Hormigones con curado térmico hasta 80°C  
 Prefabricación armada y Pretensada  
 Hormigones en moldes de cualquier tipo.  
 Permite la aplicación posterior de enlucidos y pinturas

#### Modo de empleo

El consumo de **CHRYSO® Dem DS Oleo 51** depende de la naturaleza del encofrado y del proceso de aplicación.

Generalmente es de 50 a 70 m<sup>2</sup>/ litro.

En función del poder absorbente del encofrado:

- Para encofrados metálicos o de plástico: 1 litro para 50 m<sup>2</sup> aproximadamente.
- Para encofrados de madera: 1 litro para 30 m<sup>2</sup> aproximadamente.

Para soportes especiales o aplicaciones con cemento blanco, es recomendable efectuar una prueba de compatibilidad antes de su utilización.

- ♦ Presión de pulverización: 6 bares, en función del material utilizado.
- ♦ Pistola pulverizadora de pintura o lanza con boquilla plana (Boquillas recomendadas TP 80015 Verde).

### Precauciones

Almacenar el producto en lugar protegido.  
 Caducidad: 24 meses.

### Seguridad

**CHRYSO® Dem DS Oleo 51** no es un producto peligroso. Para completar la información, consultar la Ficha de Seguridad.

**Fecha de Revisión: 05/03/2014**

*Las informaciones y detalles que aquí figuran se fundan en nuestros conocimientos, pruebas de laboratorios y experiencias prácticas actuales. Según las distintas condiciones de las obras, pueden presentarse variaciones en los datos indicados. Por tal motivo, nuestra garantía se limita únicamente a la calidad del producto suministrado. Deberán realizarse pruebas preliminares en las obras para determinar si el modo de empleo y las condiciones de utilización son satisfactorios. Nuestro departamento técnico se pone a entera disposición del comprador para ayudarle a resolver sus problemas*