

CHRYSO® Delta 35 EMx

Aditivo Plastificante/reductor de agua

DESCRIPCIÓN

CHRYSO® Delta 35 EMx es un plastificante de nueva generación basado en una nueva tecnología de polímeros especialmente desarrollados para cementos con menor contenido de Clinker. Este producto está particularmente recomendado para hormigones fabricados con cementos de fraguado más lento, especialmente con tiempo frío.

CHRYSO® Delta 35 EMx permite fabricar hormigones de altas resistencias iniciales y un tiempo abierto de trabajabilidad extendido. Cabe destacar la promoción de resistencias iniciales con cementos con adiciones. Además, ayuda al fabricante a reducir la cantidad de emisiones de CO₂ de sus formulaciones ya que permite fabricar hormigones con cementos de baja huella de carbono.

VENTAJAS

- Activación de resistencias iniciales
- Mantenimiento de trabajabilidad
- Facilidad de hormigonado

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Hormigón armado
- Hormigón en masa
- Obra civil
- Hormigón preparado

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto	Líquido
Color	Ocre
Duración	12 meses
Densidad (20°C)	1,060 ± 0,020
pH (20°C)	7,50 ± 1,00

NORMATIVA

- Este producto cumple con el Marcado CE. Puede consultar la información en nuestro sitio web.

Presentación

- Bidón 215 L
- Contenedor 1000 L
- Granel

MODO DE EMPLEO

- Este producto debe añadirse a la mezcladora junto al agua de amasado
- La dosificación óptima de este producto sólo podrá establecerse tras ensayos previos, teniendo en cuenta las características reológicas y las prestaciones mecánicas requeridas del hormigón

Dosificación :

Dosificación recomendada entre el 0,3% y el 1,2% sobre peso de cemento según incremento de consistencia y reducción de agua deseada.

PRECAUCIONES

- Evite la exposición prolongada a altas temperaturas.
- Proteger de las heladas
- Si el producto se congela, recuperará sus propiedades. Después de la descongelación es necesaria una agitación eficaz hasta que el producto vuelva a ser totalmente homogéneo.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de seguridad en www.chryso.es.